WO 2005/004229

明 細 書

基板ステージ用静電チャック及びそれに用いる電極ならびにそれらを備えた処理システム

[技術分野]

本発明は、フラットパネルディスプレイ(FPD)用の大型ガラス基板、半導体ウエハ等の各種基板のプラズマ処理に用いる基板ステージ用静電チャック及びそれに用いる電極ならびにそれらを備えた処理システムに関する。

[背景技術]

従来、FPD用のガラス基板、半導体ウエハ等の各種基板(以下 、総称する場合には、単に基板とも称する)のプラズマ処理装置に 用いられる基板ステージとしては、例えばウエハに対しては電気的 なクーロン力を利用して吸着する静電チャックが用いられている。 また、静電チャック構造としては、内部の電極と基板との間に電位 差を与えて該基板を吸着する単極型と、静電チャックの内部に電極 を2つ以上に分割し、それぞれに正または負の電圧を印加して基板 を吸着する双極型とが用いられている。

特に、ガラス基板の静電チャックには、半円状、リング状あるいは同心円状の一対の平面電極を用い平面電極間に電圧を印加して基板を静電吸着するものがある。この静電チャックは、内側の電極、その外側の絶縁膜およびリング状の外側の電極、さらに静電吸着用

の絶縁膜(誘電体膜)から構成される。

そして、内側の電極は、内部に冷媒流路が形成されるとともに、 上面に外側の電極を形成するため、例えばリング状の凹部が形成さ れている。

また、内側の電極はアルミニウム合金などの導電材料と、この 導電材料を被覆する絶縁材料およびリング電極とで製作される。す なわち、内側の電極の上面の凹部"には多層の溶射膜(この場合、 アルミナ)により形成した絶縁膜を介してタングステン等の導電材 料で形成された外側の電極がリング状に設けられている。この絶縁 膜は内側の電極とリング状の外側の電極の間に存在し、両電極を直 流的に絶縁する。又、内側の電極とリング状の外側の電極の表面に は、溶射膜(この場合、アルミナ)からなる絶縁膜が形成されてい るもの(例えば、特開平10-150100号公報の第5~6頁、 段落〔0021〕、図1及び図2参照)、あるいは電極形状にいわ ゆる櫛型電極を用いたものもある(例えば、特開平11-3545 04号公報(第9~10頁、段落〔0049〕、及び図1(c)参 照)。

[発明の開示]

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、このような従来のプラズマ処理装置に用いられる 基板ステージ用静電チャック及びその電極では、リング状、半円状 あるいは同心円状の多層溶射膜を施した一体の平面電極が用いられ ていたため、電極の一部が破損した場合には、その電極全部を交換 して修理することが必要である。また、電極に施した溶射膜が多層

であるために被処理体である基板が大型化し高温条件下で使用する場合、信頼性が極めて低い。さらに、電極が一体構造(単電極)あるいは2~3分割されているだけであるので、生産設備が大型化するために専用設備が必要になり電極の製造原価が高価になるとともに、その製品の納期が長期化する傾向があった。

そこで、本発明は、前述したような従来のプラズマ処理装置に用いる基板ステージ用静電チャックの持っている問題点を解消して、 高信頼性で製作が容易な基板用静電チャック及び電極ならびにそれ らを備えた処理システムを提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は、静電チャックに用いる電極を複数に分割して大略棒状に形成するとともに、分割した個々の棒状の電極を、内側の電極とこの内側の電極の表面を包んで単層の溶射膜とで構成し、これを並列に配置して平面状の電極としたことを特徴としている。

[図面の簡単な説明]

第1図は本発明の基板ステージ用静電チャックが使用されるプラズマ処理装置の各処理位置での機能を示す概念構成図である。第2図は本発明の基板ステージ用静電チャック要部構造と基板離脱動作の説明図であり、第2図(a)は基板ステージ用静電チャックに基板を載置した状態の縦断面図、第2図(b)は基板ステージ用静電チャック上に載置した基板を離脱(リリース)するためにリフトピンを上昇させて静電チャックの吸着面から離脱させ、かつ、移載フォーク上に載置した状態を示す縦断面図である。第3図は本発明の基板ステージ用静電チャックに用いる電極の断面図であって、第3

図(a)は方形の電極を、第3図(b)は長方形の電極を、第3図 (c) は段差形状にした電極、第3図(d) は屋根瓦状の電極を、 第3図(e)は巾の異なる電極を示す。第4図は第2図に示した本 発明の基板ステージ用静電チャックの一実施の形態を示すものであ って、静電チャックに用いる電極を短冊状に枠体上に並列に並べた 状態を示す平面図である。第5図は本発明の基板ステージ用静電チ ャックによる基板の吸着状態を示す概念図である。第6図は本発明 の基板ステージ用静電チャックの電極への配線方法を示す概念図で あって、第6図(a)はA及びBの異った極性をもつもの、第6図 (b) は+あるいは-極に切替えるものを示す。第7図は基板ステ ージ用静電チャックによる基板の吸着原理を示す模式図であって、 第7図(a)は、従来の手法により普通の単極を用いてプラズマの 存在下で、クーロン力により基板を電極面に吸着した状態を、また 第7図(b)は本発明の基板ステージ用静電チャックによるもので あって、双極電極を用いてプラズマの不存在下で基板を電極面に吸 着した状態を、また第7図(c)は本発明の基板ステージを単極を 用いてプラズマの存在下で吸着した状態を示す。第8図は基板ステ ージ用静電チャックの電極の残留吸着力の時間変化を示すグラフで あって、第8図(a)は電極へ電圧印加後、電源をOFFにして給 電ピンを切り離した場合、第8図(b)は電圧印加後電源をONに したまま給電ピンを切り離した場合を示す。

[発明を実施するための最良の形態]

以下、添付図面に基づいて本発明の基板ステージ用静電チャック 及びそれに用いる電極ならびにそれらを備えた処理システムの実施

の形態を詳細に説明する。

プラズマ処理装置

本発明の基板ステージ用静電チャックが使用されるプラズマ処理 装置1は、基板G(例えばガラス基板)の連続搬送処理すなわちインライン処理するように構成され、基板Gを載置した基板ステージ 9は、移送方向(→印)に向って加温ユニット20を有する基板の 移載・予備加熱・吸着ゾーンA、加熱ゾーンB、プラズマユニット 7を有する成膜あるいはエッチングゾーンC、冷却ユニット31を 有する冷却・リリース移載ゾーンDに9b→9c→9d→9e→9f の位置に順にリターンループをもつ無端式基板搬送機構8により移 送されつつ、各種のインライン処理がなされる。

リターンパスにおいて、基板ステージ9は、プラズマ処理装置1 の底部に配設した別の冷却ユニット32又は加熱ユニットにより冷 却され又は加熱されつつ元の移載ゾーンAに戻るようになっている 。移載ゾーンAでは、通常の移載機構による基板Gの前工程(例え ば、洗浄工程)からの基板ステージ9への移載、予備加熱、静電チャックへ給電・吸着が行われる。

さらに、成膜(あるいはエッチング)ゾーンCでは、プラズマユニット7(例えば、7基のプラズマヘッドを持つ線状プラズマユニット)により、電磁波を用いて線状のプラズマを形成し、基板Gの表面を線状プラズマに対して水平に保ちつつ、基板Gとプラズマの相対位置を連続的に移動しつつ基板Gの表面に、250~300℃程度のプロセス温度で、CVD成膜(あるいはエッチング)処理を行う。この際、基板G上での温度分布は±5℃程度に許容される。そして、プラズマ処理された基板Gは、冷却・移載ゾーンDで冷却

され、静電チャックから離脱 (リリース) され、移載ロボットなど の通常用いられる移載機構により次工程へ移送される。なお、プラ ズマ処理された基板の搬出を搬入側で行ってもよい。

このような装置構成により、例えば、1100mm×1300mmのガラス基板を60枚/時間の高速プラズマ処理が可能となる。

<u>基板ステージ用静電チャック</u>

本発明の基板Gを吸着して保持する基板ステージ用静電チャック10は、内側に段部41bを有する枠体41を持ち、その下部に前輪用ローラと後輪用ローラ21,22が取りつけてあり、第2図(a)に示すように、前輪と後輪を処理装置の枠体に有する前輪用ガイドレール11と後輪用ガイドレール12に係合し、また、基板ステージ9から垂下したガイド片44を処理装置の枠体に固設したガイド片受台(V溝付レール)45に案内されて移送される。この静電チャック10で吸着される基板Gの一例として、FPD用大型ガラス基板は、例えば1100mm×1300mmの大きさとのう63~0.70mm程度の厚さを有するので、この大きさに適合した大型の基板吸着面(例えば、1120mm×1300mmの大きさ)を静電チャック10が有することが必要である。

そのために、本発明の静電チャック10では、従来の静電チャックと異なり、用いる電極40を複数の棒状体に分割し(例えば、10分割)、その長さが1120mm程であって、巾が約40mm程度の角材あるいは後述する断面形状の棒状体で構成する。

そして、本発明の静電チャック10の電極40では、第3図に示すように、高熱伝導・低熱膨張性をもつ基材40a(例えば、金属・セラミックス複合材:高純度等方性黒鉛材)の表面全体に(前後

と端面を含む) $300~400~\mu$ m厚程度の高純度セラミックス(例えば、 $A1_2O_3$)の粉末を真空溶射法によって溶融状態で吹き付け、単層溶射して固化させて、静電吸着用の溶射膜(絶縁膜) 40b を形成する。この絶縁膜を介して静電吸着のための電気回路が形成されるとともに、成膜あるいはエッチング処理ガス及びNF3 等のクリーニングガスによる損傷発生等を回避できるようになる。

ここで、電極40を構成する基材の形状として、第3図(a)に示すように、基材40aの断面形状を方形に形成し、また、第3図(b)に示すように、その断面形状を巾方の長方形に形成し、あるいは、第3図(c)に示すように、段差形状に基材40aを形成してその表面に高純度セラミックスを単層溶射して溶射膜40bを形成することもできる。この段差形状により加熱ヒータからの輻射熱が遮られ、基板Gの温度分布の均一性が向上する。また、電極40の基材の適当な面をえぐって軽量化してもよい。さらに、第3図(d)に示すように、基材40の断面形状を片面に曲面状凸部を、また、その反対面に曲面状凹部をもつ屋根瓦状に構成し、該凸部が接する電極の該凹部と互に所定の隙間gを保つようにして配置してもよい。また、第3図(e)に示すように、互に巾の異なる基材40aから電極40を構成してもよい。

そして、このように構成した基材40aの表面に高純度セラミックスの溶射膜40bを形成した棒状(正方形、長方形、段差形状断面あるいは屋根瓦状断面)の電極40を、第4図に示すように、基板ステージ9のステージフレーム42(例えば、SUS430,42アロイ(Alloy)のような低熱膨張金属材料からなる)に額縁状の電極支持用枠体41を固着させ、支持用枠体41の相対向する段

部41bに両端に段部40e(第2図(a)参照)をもつ電極40 を橋渡して配置し、電極40,40間に空気空間である隙間g(例 えば、2mm程度)をおいて、例えば、10個の電極40を並列に 載置する。この際、電極40の段部40eを支持用枠体41の段部 41b上に長手方向に自由度を持たせたクランプで固定する(図示 せず)。ここでは、電極40の下に固定した加熱ユニット20(例 えば、遠赤外線ヒータ)から電極40以外の部材の放熱を遮断する ために遮熱板43を加熱ユニット20と支持用枠体41との間に配 設する。

その後、移載ゾーンAにおいて、給電装置(図示なし)により静電チャック40に給電すると、基板Gは電極40面に吸着される。 基板Gのリリース時には、電極40から通常の手段により除電した後、第2図(b)に示すように、基板ステージ9に貫いて延出した例えば4本のリフトピン51を昇降機構(図示なし)上昇させて基板Gを電極40上から離脱(リリース)させるようになっている。

ここで、電極40を電極支持用枠体41に並列して載置したが、 基板ステージ9の上面を平坦に形成して、複数の電極40を、例え ば基板Gの縁部に沿って、あるいは、適当な個所に隣接する電極4 0間に隙間(ギャップ)gを残して煉瓦状に配設してもよい。これ らいずれの電極40の配置方法によっても、基板G(例えば、ガラ ス基板)は、完全に電極40の上面に吸着される。

前述したいずれの電極40の配置によっても、隣接する電極40 ,40の間が隙間g(ギャップ、空間)によって分割されているの で、電極40、40間の絶縁が完全になされ、隣接する電極間の異 常放電(横飛び)が防止され、電荷が逃げないので吸着状態が維持

される。

次に、本発明の基板ステージ用静電チャック10への給電方法について説明する。

まず、例えば第5図に示したように、複数の電極40を隣接する電極40、40間に隙間gを形成して配設し、基板Gを配置する。そして、図6に示すように、それぞれの電極40,40に、(第6図(a)に示すように、あるいは第6図(b)に示すように)配線する。そして、第6図(a)の配線では、表1に示すように、正あるいは負の電圧を印加してそれぞれの端子に接続した単極あるいは双極の切替えを行うようになっている。

また、第6図(b)の配線例では正あるいは負の電圧を印加するので単極となる。

ここで、本発明の基板ステージ用静電チャックにおけるガラス基板Gの吸着原理を説明する。

第7図(a)に示すように、従来の手法では、プラズマの存在下で普通の単極を用いて電極40に通電すると、プラズマからのマイナス電子がガラス基板Gの表面にチャージし、クーロン力が生じて、ガラス基板Gを電極40面に吸着する。

これに対して、本発明の第7図(c)の例では従来手法と同様に プラズマを介して吸着する単極型の例を示す。又、第7図(b)で は、プラズマを介さないで吸着する双極型の例を示す。

ガラス基板Gは一般的に室温で高抵抗材料であるが、高電圧を一瞬にかけることによりガラス基板の表面近傍で分極し、吸着力が発生する。又、高温時にはガラス基板の抵抗が下がり、導電性を示して分極することにより、吸着力が発生する。

特に、本発明のプラズマ処理装置に使用される基板ステージ用静電チャックでは、第1図に示すAソーンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで給電ピンの基板ステージョで治電ピンの電極40に給電した後、9b、9c、9dと移送さの状態では大きまでででで、第8図(a)を接続したま、隣接されたではでは、第8図(a)を接続したま、隣接ができる。に比べて、第8図(a)を接続したま、隣接ができる。はいるため電荷が保たれているため電荷ができました場合ので、残留吸着力をかなりの時間にわたって保持できる。特によりでもる。特にプラズマ処理を行うことができる。特に、こで増加させることができる。

[発明の効果]

本発明の基板ステージ用静電チャック及びそれに用いる電極ならびにそれらを備えた処理システムによれば、複数に分割した棒状内側電極の電極材料を包んで高純度セラミックスを単層溶射して静電チャック用電極としている為、高信頼度が得られるとともに、これを複数本並列に配置することにより該電極をその巾方向に自在に配置でき、また電極が数個に分割されているので、その破損時に部分的に交換して修復が可能になるとともに、基板の大型化に対応でき、個々の電極が大面積でないので、その運搬・取扱いが容易になる。また、電極への配線の仕方により双極あるいは単極への切り替えが可能となる。さらに、電極が従来に比して低価格かつ、短期間で製作することができる。

請求の範囲

1. 複数の電極を並列して配置したことを特徴とする基板ステージ用静電チャック。

- 2. 前記電極が巾の異なる電極である請求項1に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 3. 前記電極が互に所定の隙間を保って配置されている請求項1に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 4. 前記電極が非処理基板の縁部に沿って配置されている請求項1に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 5. 前記電極への配線を単極あるいは双極への切替え可能にした請求項1に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 6. 前記電極が棒状の基材からなる請求項1に記載の基板ステージ 用静電チャック。
- 7. 前記基材の表面に高純度セラミックスを溶射して溶射膜を形成した請求項6に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 8. 前記基材の断面形状が方形である請求項6に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 9. 前記基材の断面形状が巾広の長方形である請求項6に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 10. 前記基材の断面形状が段差形状である請求項6に記載の基板ステージ用静電チャック。
- 11. 前記基材の断面形状を片面に曲面状凸部を反対面に曲面状凹部をもつ屋根瓦状に構成し、該凸部が隣接する電極の該凹部と互に所定の隙間を保って配置された請求項6に記載の基板ステージ用静電チャック。


12. 前記基材が高純度等方性黒鉛からなる請求項6に記載の基板ステージ用静電チャック。

- 13. 棒状の基材の表面に高純度セラミックスを溶射して溶射膜を形成したことを特徴とする基板ステージ用静電チャックの電極。
- 14. 前記基材の断面形状が方形である請求項13に記載の電極。
- 15. 前記基材の断面形状が巾広の長方形である請求項13に記載の電極。
- 16. 前記基材の断面形状が段差形状である請求項13に記載の電極。
- 17. 前記基材の断面形状が片面に曲面状凸部を反対面に曲面状凹部をもつ屋根瓦形状である請求項13に記載の電極。
- 18. 前記基材が高純度等方性黒鉛からなる請求項13に記載の電極。
- 19. 複数の電極を並列して配置した基板ステージ用静電チャックを備えた処理システム。
- 20. 前記電極が巾の異なる電極である基板ステージ用静電チャックを備えた請求項19に記載の処理システム。
- 21. 前記電極が互に所定の隙間を保って配置されている基板ステージ用静電チャックを備えた請求項19に記載の処理システム。
- 22. 前記電極が非処理基板の縁部に沿って配置されている基板ステージ用静電チャックを備えた請求項19に記載の処理システム。
- 23.前記電極への配線を単極あるいは双極への切替え可能にした基板ステージ用静電チャックを備えた請求項19に記載の処理システム。
- 24. 前記電極が棒状の基材からなる請求項19に記載の基板ステ

ージ用静電チャックを備えた処理システム。


- 25. 前記基材の表面に高純度セラミックスを溶射して溶射膜を形成した基板ステージ用静電チャックを備えた請求項24に記載の処理システム。
- 26. 前記基材の断面形状が方形である基板ステージ用静電チャックを備えた請求項24に記載の処理システム。
- 27. 前記基材の断面形状が巾広の長方形である基板ステージ用静電チャックを備えた請求項24に記載の処理システム。
- 28. 前記基材の断面形状が段差形状である基板ステージ用静電チャックを備えた請求項24に記載の処理システム。
- 29. 前記基材の断面形状を片面に曲面状凸部を反対面に曲面状凹部をもつ屋根瓦状に構成し、該凸部が隣接する電極の該凹部と互に所定の隙間を保って配置された基板ステージ用静電チャックを備えた請求項24に記載の処理システム。
- 30. 前記基材が高純度等方性黒鉛からなる基板ステージ用静電チャックを備えた請求項24に記載の処理システム。

第1図





第2図















第4図






第6図







第7図











WO 2005/004229

第8図

(a)



(b)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

	<u> </u>		PCT/JP20	004/009346
A. CLASSIFIC Int.Cl ⁷	ATION OF SUBJECT MATTER H01L21/68, H01L21/3065, H02N1	3/00		
	102NL	,		
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC		
B. FIELDS SEA	······································			
Minimum docum	entation searched (classification system followed by cla	ssification symbols)		
Int.Cl7	H01L21/68, H01L21/3065, H02N1 H01L21/31, H01L21/365, H01L21	.3/00, B23Q3/1	15, H01L21/	205,
	G02F1/13	./409, HULLZI	786, C23C16	/00-16/56,
Documentation s	earched other than minimum documentation to the exter	at that such documents	are included in the	fields searched
l Olicsuyo	Sillinan kono 1926–1996 To:	roku Jitsuyo Sh	inan Koho	1994–2004
		tsuyo Shinan To		1996–2004
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and, where pra	cticable, search ter	ms used)
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriete of the1-	t ======	D-1
X	JP 2000-349141 A (Mitsubishi			Relevant to claim No.
,	15 December, 2000 (15.12.00),		- ' '	1-4,6-9, 13-15,19-22,
Y	Par. Nos. [0029] to [0033], [(Family: none)	0042]; Figs.	1, 3	24-27
	,			5,10,12,16, 18,23,28,30
A		•		11,17,29
Y	JP 9-260472 A (Sony Corp.),			5,23
	03 October, 1997 (03.10.97), Par. No. [0026]; Fig. 3			- ,
]	(Family: none)			
		•		
	·			
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.		:1	
* Special cate	gories of cited documents:	"T" later document pu		
"A" document d	efining the general state of the art which is not considered dicular relevance	date and not in con	nflict with the applica	mational filing date or priority tion but cited to understand
"E" earlier appli	cation or patent but published on or after the international	"X" document of partic	cory underlying the in cular relevance; the cl	aimed invention cannot be
"L" document w	which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel	or cannot be considument is taken alone	ered to involve an inventive
special reason	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	considered to in	volve an inventive s	aimed invention cannot be step when the document is
"O" document re	eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ublished prior to the international filing date but later than	combined with on	e or more other such a person skilled in the	documents, such combination
the priority	date claimed		r of the same patent fa	
Date of the actua	al completion of the international search	Date of mailing of the	e international seam	ch report
23 Augu	ust, 2004 (23.08.04)	07 Septer	mber, 2004	(07.09.04)
News				
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No.	· · · · · · · · · · · · · · ·	TalankanaN		
Form PCT/ISA/21	10 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/009346

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y		
Ÿ	JP 11-135602 A (Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.), 21 May, 1999 (21.05.99), Par. No. [0005] (Family: none)	12,18,30
	•	
		·

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2004/009346

Box No. II	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
1. Claims	al search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons: s Nos.: se they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
becaus	s Nos.: se they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an that no meaningful international search can be carried out, specifically:
	ns Nos.: use they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box No. III	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
The spe to Claim with ead The spe to Claim sprayin	and Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: acial technical feature commonly pertaining to the inventions related as 1-12 and 19-30 is that a plurality of electrodes are arranged parallel chother. acial technical feature commonly pertaining to the inventions related as 13-18 is electrodes having a thermally sprayed film formed by thermally gahighly pure ceramics on the surfaces of bar-like base materials. I required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable as.
any a	I searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of dditional fee. Additional fee. The required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No restri	equired additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is icted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

			
	する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl' H01L21/68, H01L21/30	65, H02N13/00	
ひ 御木ナベ	- 本八昭		
	った分野 小限資料(国際特許分類(IPC))		
H01L	1' H01L21/68, H01L21/30 21/205, H01L21/31, H01L2 21/86, C23C16/00-16/56,	21/365, H01L21/469,	3/15,
最小限資料以外	の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	《用新案公報 1926-1996年 《開実用新案公報 1971-2004年		
日本国登	録実用新案公報 1994-2004年		
日本国第	利		
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
		·	
		·	
	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する簡所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2000-349141 A		1-4, 6-9,
	0. 12. 15, 段落【0029】—		13-15, 19-22,
	2】, 第1-3図(ファミリーなし)		24-27
Y			5, 10, 12, 16,
			18, 23, 28, 30
A	,		11, 17, 29
		•	
区 C 概の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。
	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	,
│「A」特に関 もの	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、	
「E」国際出	願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	
以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1			当該文献と他の1以
	(理由を付す) :よる開示、使用、展示等に言及する文献	上の文献との、当業者にとって よって進歩性がないと考えられ	
	「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完	と了した日 23.08.2004	国際調査報告の発送日	9. 200
国際調査機関		 特許庁審査官(権限のある職員)	35 9147
	国特許庁(ISA/JP)	中島 昭浩	
東京	郵便番号100-8915 第都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3390

用文献の テゴリー*	関連すると認められる文献 関連する 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号		
Y	* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求 JP 9-260472 A (ソニー株式会社) 1997.1 0.03,段落【0026】,第3図(ファミリーなし)		
Y	JP 7-201962 A (インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション) 1995.08.04,第3図 &EP 660378 A1,第3図&US 5535507 A,第3図	10, 16, 28	
Y	JP 11-135602 A (信越化学工業株式会社) 199 9.05.21,段落【0005】 (ファミリーなし)	12, 18, 30	
•			

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き) 法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
成しなかった。
1. □ 請求の範囲 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 間 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. □ 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
 次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲1-12,19-30に係る発明に共通する特別な技術的特徴は、複数の電極
を並列して配置した点である。 請求の範囲13-18に係る発明に共通する特別な技術的特徴は、棒状の基材の表面に高 純度セラミックスを溶射して溶射膜を形成した電極である。
1. 区 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
·
4.
追加調本子数約の思路の中立でに関える社会
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。